



Nylatron MD FG

Plasttyp: Delkristallin termoplast, PA, modifierad (metalliskt detekterbar)

Applikationsområde: Livsmedel

	Mat.	Testmetod	Enhet	Värde	Förklaringar:
Fysiska egenskaper (riktvärden)					
Färg				mörkblå	
Densitet		ISO 1183-1	g/cm ³	1,21	
Vattenabsorbtion					
• nedsänkt i vatten 24/96 h vid +23°C (1)		ISO 62	mg	60/118	(1) I enlighet med ISO 62 metod 1 och utförd på puckar Ø 50 x 3 mm.
• vid mättnad i luft +23°C / 50% RH		ISO 62	%	0,78 / 1,53	(2) Angivna data hänförs sig mestadels från uppgifter från råvarutillverkare och andra publikationer.
• vid mättnad i vatten +23°C		ISO 62	%	2,5	(3) Angivna data för denna egenskap gäller enbart amorfa material och inte för halvkristallina dito.
• vid mättnad i vatten +23°C		ISO 62	%	6,9	
Termiska egenskaper (2)					
Smälttemperatur (DSC, +10°C/min)		ISO 11357-1/-3	°C	220	(4) Gäller endast lågt belastat material och då endast under kort tid (några timmar).
Glasövergångstemperatur (DSC, +20°C/min) (3)		ISO 11357-1/-2	°C	-	
Värmeledningsförmåga vid +23°C			W/(K.m)	0,28	
Längdutvidgningskoefficient					
• medelvärde mellan +23°C och +100°C			m/(m.K)	100E-6	(5) Temperaturtålighet under en tid av 5 000/20 000 timmar. Efter dessa tider har draghållfastheten, mätt vid +23°C, minskat med ca 50% jämfört med ursprungsvärdet.
Temperaturberoende nedböjning					De temperaturdata som använts här är baserade på termooxidativ nedbrytning vilket förorsakar minskning av mekanisk hållfasthet.
• metod A: 1.8 MPa	+	ISO 75-1/-2	°C	85	(Oxidation=förlust av elektron hos atom). Notera dock, att den maximalt tillåtna användningstemperaturen beror i huvudsak på hur länge och på storleken av den mekaniska belastningen på materialet.
Max. användningstemperatur i luft					(6) Slagtaligheten minskar med minskande temperatur. Den tillåtna minimitemperaturen är i huvudsak beroende av storleken av slaggpåkänning. De angivna värdena är baserade på mest ogynnsamma förhållanden och skall inte betraktas som den absoluta nedre temperaturgränsen.
• kort tid (några timmar) (4)			°C	160	(7) De uppskattade värdena, som härletts från leverantörer av råvaror, är inte avsedda att beskriva säkerhetsrisker hos materialet under verklig brand. Materialet har inte något "UL File Number".
• kontinuerligt: 5 000 / 20 000 h (5)			°C	85/70	
Min. servicetemperatur (6)			°C	-25	(8) Värden som angetts för torrt material (+) är medelvärden av tester utförda på provstavar som bearbetats ur stång Ø40 – 60 mm. Utom för hårdhetstesterna, är proverna urtagna mellan OD och ID på stången och är urtagna parallellt med extrusionsriktningen.
Brännbarhet (7)					(9) Provkroppar: Typ 1B.
• "Oxygen Index"		ISO 4589-1/-2	%	25	
• enl UL 94 (3 / 6 mm tjocklek)				HB/HB	
Mekaniska egenskaper vid +23°C (8)					
Dragprov spänning/töjning (9)					
• sträckgräns/brotthållfasthet (10)	+	ISO 527-1/-2	MPa	87	(10) Hastighet vid prov: 50 mm/min. (vald i enlighet med ISO 10350-1 som en funktion av materialets plastisitet: segt eller sprött)
	++			50	
• draghållfasthet (10)	+	ISO 527-1/-2	MPa	87	(11) Hastighet vid prov: 1 mm/min.
• sträckgräns (10)	+	ISO 527-1/-2	%	4	(12) Provkroppar: cylindrar Ø12 x 30 mm.
• brottöjning (10)	+	ISO 527-1/-2	%	25	
	++			>50	
• dragmodul (11)	+	ISO 527-1/-2	MPa	4000	(13) Pendel i test: 15 J.
	++			1800	(14) Uppmätt på en 10 mm tjock rondell, mitt emellan centrum och OD.
Kompressionsprov (12)					(15) Probernas utformning: Ø25 / Ø75 coaxialcylindrar; i transformatorolja enligt IEC 60296; 1 mm tjock provkropp. Observera att genomslagshållfastheten KAN vara avsevärt lägre för infärgade material. Värdet i tabellen hänförs sig till ofärgat material.
• kompression vid 1 / 2 / 5 % deformation (11)	+	ISO 604	MPa	36/67/92	
Charpy slagprov-oskårat (13)	+	ISO 179-1/1eU	kJ/m ²	80	
Charpy slagprov-skårat	+	ISO 179-1/1eA	kJ/m ²	3	
Kultryckshårdhet (14)	+	ISO 2039-1	N/mm ²	170	
Rockwell hårdhet (14)	+	ISO 2039-2		M85	
Elektriska egenskaper vid +23°C					
Volumresistivitet	+	IEC 60093	Ohm cm	>10E12	
	++			>10E10	
Ytesistivitet	+	IEC 60093	Ohm	>10E11	
	++			>10E10	

Angivna värden som är baserade på tillverkarens uppgifter lämnas utan förbindelse. Viss avvikelse i värdena kan förekomma.

Materialet uppfyller EU-förordningen 10/2011 gällande material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Materialdeklaration kan erhållas vid begäran.

OBS: Värdena skall endast ses som jämförelsedata mellan olika material och INTE som absoluta utan som stöd vid val av material. De skall sålunda inte användas enbart som grund vid konstruktionsarbete. Det är kundens ansvar att testa och bedöma respektive produkts lämplighet för avsedda tillämpningar, processer och användningsområden. Carlsson & Möller lämnar gärna ytterligare information.