



PTFE GF15 MoS₂5

Plasttyp: Delkristallin termoplast, modifierad: +15% grafit, +5% molybdensulfid

Applikationsområde: Industri

	Testmetod	Enhet	Värde
Fysiska egenskaper			
Färg			-
Densitet	ASTM D792	g/cm ³	2,26-2,30
Hårdhet	ASTM D2240	Shore D	≥58
Termiska egenskaper			
Service temperatur (min/max)		°C	-200/+260
Mekaniska egenskaper			
Deformation vid belastning (12 MPa under 24h vid +23°C)	ASTM D621	%	11-13
Kvarstående belastning (efter 24h relaxation vid +22°C)	ASTM D621	%	5,5-7
Töjning/Förlängning	ASTM D4894	%	≥200
Draghållfasthet	ASTM D4894	MPa	≥18
Friktionskoefficient statiskt	ASTM D1894		0,12-0,15
Friktionskoefficient dynamisk	ASTM D1894		0,10-0,12

OBS: Värdena skall endast ses som jämförelse-data mellan olika material och INTE som absoluta utan som stöd vid val av material. De skall sålunda inte användas enbart som grund vid konstruktionsarbete.

Det är kundens ansvar att testa och bedöma respektive produkts lämplighet för avsedda tillämpningar, processer och användningsområden.

Carlsson & Möller lämnar gärna ytterligare information.

Angivna värden som är baserade på tillverkarens uppgifter lämnas utan förbindelse. Viss avvikelse i värdena kan förekomma.