



Techtron 1000 PPS

Plasttyp: Delkristallin termoplast

Applikationsområde: Industri

	Mat.	Testmetod	Enhet	Värde
Fysiska egenskaper (riktvärden)				
Färg				krämvit
Densitet		ISO 1183-1	g/cm ³	1,35
Vattenabsorbtion				
• nedsänkt i vatten 24 / 96 h vid +23°C (1)		ISO 62	mg	1/2
• vid mätnad i luft +23°C / 50 % RH		ISO 62	%	0,01 / 0,02
• vid mätnad i vatten +23°C		ISO 62	%	0,03
				0,10
Termiska egenskaper (2)				
Smälttemperatur (DSC, +10°C/min)		ISO 11357-1/-3	°C	280
Glasövergångstemperatur (DSC, +20°C/min) - (3)		ISO 11357-1/-2	°C	
Värmeledningsförmåga vid +23°C			W/(K.m)	0,30
Längdutvidgningskoefficient				
• medelvärde mellan +23°C och +100°C			m/(m.K)	60E-6
• medelvärde mellan +23°C och +150°C			m/(m.K)	80E-6
• medelvärde över +150°C			m/(m.K)	145E-6
Temperaturberoende nedböjning				
• metod A: 1.8 MPa	+	ISO 75-1/-2	°C	115
Max. användningstemperatur i luft				
• kort tid (några timmar) (4)			°C	260
• kontinuerligt: 20 000 h (5)			°C	220
Min. servicetemperatur (6)				
			°C	-30
Brännbarhet (7)				
• "Oxygen Index"		ISO 4589-1/-2	%	44
• enl UL 94 (1.5 / 3 mm tjocklek)				V-0/V-0
Mekaniska egenskaper vid +23°C (8)				
Dragprov, spänningstöjning (9)				
• sträckgräns/brothållfasthet (10)	+	ISO 527-11-21	MPa	102/-
• draghållfasthet (10)	+	ISO 527-1/-2	MPa	102
• sträckgräns (10)	+	ISO 527-1/-2	%	3,5
• brottöjning (10)	+	ISO 527-1/-2	%	12
• dragmodul (11)	+	ISO 527-1/-2	MPa	4000
Kompressionsprov (12)				
• Kompression vid 1 / 2 / 5 % deformation (11)	+	ISO 604	MPa	39/77/122
Charpy slagprov-oskärat (13)				
Charpy slagprov-skärat	+	ISO 179-1/1eU	kJ/m ²	Ej brott
	+	ISO 179-1/1eA	kJ/m ²	2
Kultryckshårdhet (14)				
	+	ISO 2039-1	N/mm ²	205
Rockwell hårdhet (14)				
	+	ISO 2039-2		M100
Elektriska egenskaper vid +23°C				
Elektrisk genomslagshållfasthet (15)				
Volumresistivitet	+	IEC 60243-1	kV/mm	18
Ytresistivitet	+	IEC 60093	Ohm cm	>10E14
Relativ permittivitet ϵ_r	+	IEC 60093	Ohm	>10E13
• vid 100Hz	+	IEC 60250		3,0
• vid 1 MHz	+	IEC 60250		3,0
Elektrisk förlustfaktor $\tan \delta$	+	IEC 60250		0,002
• vid 100 HZ	+	IEC 60250		0,002
• vid 1 MHz	+	IEC 60250		0,002
Krypströmsindex (CTI)	+	IEC 60112		125

Förklaringar:

+ : gäller torrt material
 ++ : gäller material i jämnvikt med standardatmosfär 23° / 50%RF

(1) I enlighet med ISO 62 metod 1 och utförd på puckar Ø 50 x 3 mm

(2) Angivna data hänförs sig mestadels från uppgifter från råvarutillverkare och andra publikationer.

(3) Angivna data för denna egenskap gäller enbart amorfa material och inte för halvkrystallina dito.

(4) Gäller endast lågt belastat material och då endast under kort tid (några timmar)

(5) Temperaturtålighet under en tid av 5 000/20 000 timmar. Efter dessa tider har draghållfastheten, mätt vid +23°C, minskat med ca 50% jämfört med ursprungsvärdet.

De temperaturdata som använts här är baserade på termooxidativ nedbrytning vilket förorsakar minskning av mekanisk hållfasthet. (Oxidation=förlust av elektron hos atom). Notera dock, att den maximalt tillåtna användningstemperaturen beror i huvudsak på hur länge och på storleken av den mekaniska belastningen på materialet.

(6) Slagtaligheten minskar med minskande temperatur. Den tillåtna minimitemperaturen är i huvudsak beroende av storleken av slagpåkning. De angivna värdena är baserade på mest ogynnsamma förhållanden och skall inte betraktas som den absoluta nedre temperaturgränsen.

(7) De uppskattade värdena, som härletts från leverantörer av råvaror, är inte avsedda att beskriva säkerhetsrisker hos materialet under verklig brand. Materialet har inte något "UL File Number".

(8) Värden som angetts för torrt material (+) är medelvärden av tester utförda på provstavar som bearbetats ur stång Ø40 – 60 mm. Utom för hårdhetstesterna, är proverna urtagna mellan OD och ID på stången och är urtagna parallellt med extrusionsriktningen.

(9) Provkroppar: Typ 1B.

(10) Hastighet vid prov: 50 mm/min. (vald i enlighet med ISO 10350-1 som en funktion av materialets plastisitet: segt eller sprött)

(11) Hastighet vid prov: 1mm/min.

(12) Provkroppar: cylindrar Ø12 x 30 mm.

(13) Pendel i test: 15 J.

(14) Uppmätt på en 10 mm tjock rondell, mitt emellan centrum och OD.

(15) Probernas utformning: Ø25 / Ø75 coaxialcylindrar; i transformatorolja enligt IEC 60296; 1 mm tjock provkropp. Observera att genomslagshållfastheten KAN vara avsevärt lägre för infärgade material. Värdet i tabellen hänförs sig till ofärgat material.

OBS: Värdena skall endast ses som jämförelsedata mellan olika material och INTE som absoluta utan som stöd vid val av material. De skall sålunda inte användas enbart som grund vid konstruktionsarbete. Det är kundens ansvar att testa och bedöma respektive produkts lämplighet för avsedda tillämpningar, processer och användningsområden. Carlsson & Möller lämnar gärna ytterligare information.

Angivna värden som är baserade på tillverkarens uppgifter lämnas utan förbindelse. Viss avvikelser i värdena kan förekomma.